

FICHA TECNICA

IDIOMA	PT
TABELA PREÇO	.
PÁG.	1/1

CPL



BRANCO W

CARVALHO LR

CINZA GRIS LY

FAIA LH

WENGUE LE

CARACTERISTICAS DA SUPERFICIE

CPL			0.13MM ±0.02
BRILHO	ACABAMENTO FKL	30-40%	Medido em ângulo de 60°
SOLIDEZ À LUZ* (NORMA UNE-EN 15187)	ESCALA DE CINZAS	-	5
RESISTÊNCIA A MANCHAS* (NORMA UNE-EN 12720)	VIDRO TINTO	10MIN	5
	CHÁ	10MIN	5
	CAFÉ	10MIN	5
	ÁGUA COM SABÃO	10MIN	5
	ACETATO DE BUTILO	2MIN	5
	ACETONA	2MIN	5
RESISTÊNCIA SUPERFICIAL AO CALOR SECO* (NORMA UNE-EN 12722)	100°C	-	4
RESISTÊNCIA A DANOS MECÂNICOS* (NORMA UNE 11 019/6)	ABRASÃO SUPERFICIAL	-	4
	ABRASÃO SUBSTRATO	-	4
	IMPACTO	-	5
	CORTE TRANSVERSAL	-	5
RESISTÊNCIA SUPERFICIAL AO CALOR SECO* (NORMA UNE-EN 12722)	100°C	-	4

ESCALA DE RESISTÊNCIA*

RESULTADO	DESCRIÇÃO
5	SEM ALTERAÇÕES VISÍVEIS.
4	ALTERAÇÃO MENOR. LIGEIRA ALTERAÇÃO DE BRILHO E DE COR, SÓ VISÍVEL EM ÂNGULAS CONCRETOS DE LUZ REFLETIDA.
3	ALTERAÇÃO MODERADA, VISÍVEL MAS SEM ATAQUE DA SUPERFÍCIE.
2	ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA. SUPERFÍCIE DE TESTE VISÍVEL COM LIGEIRA MUDANÇA NA ESTRUTURA DA SUPERFÍCIE.
1	ALTERAÇÃO RADICAL. SUPERFÍCIE DE TESTE VISÍVEL COM A ESTRUTURA DA SUPERFÍCIE CLARAMENTE MODIFICADA.

DE ACORDO COM AS EN EM VIGOR, OS PRODUTOS APRESENTADOS CUMPREM COM A CLASSE E1 RELATIVA À EMISSÃO DE FORMALDEÍDOS.

AS CORES DEVEM SER AFINADAS MEDIANTE AMOSTRAS.

LIMPEZA

O CPL DAS FACES E RESPECTIVAS ORLAS DEVEM SER LIMPAS COM UM PANO MACIO, NÃO ABRASIVO, LIGEIRAMENTE HUMEDECIDO COM ÁGUA À TEMPERATURA AMBIENTE E DETERGENTE NEUTRO. DEVE SER ELIMINADO QUALQUER RESTO DE HUMIDADE IMEDIATAMENTE COM PANO SECO E MACIO. O MÉTODO DE LIMPEZA RECOMENDADO DEVE SER SEMPRE APLICADO INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE PRODUTO (PORTA, ARO, EXTENSOR, GUARNIÇÃO, RODAPE, APAINELADO OU OUTRO) E INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE SUBSTRATO (MDF HIDROFUGO, MDF STD, AGLOMERADO, LAMELADO OU CONTRAPLACADO).

NOTAS: _TODAS AS CORES SOB CONSULTA, SUJEITAS A DISPONIBILIDADE DE STOCK
 _NO CASO DE DEFEITO SUBSTITUIREMOS UNICAMENTE O NOSSO ARTIGO NÃO HAVENDO LUGAR A QUALQUER INDEMINIZAÇÃO ADICIONAL. AS DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITAS COM O NOSSO CONSENTIMENTO E DENTRO DE 30 DIAS
 _ESTA FICHA ANULA AS ANTERIORES E PODE SER ALTERADA SEM AVISO PREVIO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS SÃO MERAMENTE INDICATIVAS PARA ENCOMENDA ACONSELHA-SE CONSULTA DA AMOSTRA REAL.
 _DEVEM SER RESPEITADAS AS ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE